



Tekniskt Datablad

Hammerite Direkt På Galv Slätlack

Produktbeskrivning: Hammerite Direkt På Galv slätlack innehåller både grund/metallprimer samt täckfärg och är särskilt utformad för att appliceras direkt på metaller som inte rostar; t ex rostfritt stål, aluminium, koppar, mässing och zink/galv.

Användningsområde: Överallt i hemmet, trädgården och på bilen finns metallföremål som är av s.k. icke järnhaltig metall. Det kan vara ett staket, beslag, lamparmaturer eller släpkärran till bilen. Hammerite Direkt På Galv Slätlack är speciellt utvecklad för att kunna målas direkt på dessa legeringar eftersom färgen innehåller både grund/metallprimer och täckfärg.

Tekniska data:

Bas: Alkydharts
Åtgång: 14m²/Liter (1 strykning)
Flampunkt: > 32°C (Closed cup)
Viskositet: > 7mm²/S v/40°C
Densitet: 0,9g/cm³ (+20°C)
Glans: 90 (Svart & Vit)
Rek. Skikt-
Tjocklek: Våt min. 100µm / Torr min. 50µm
Temperatur-
tålighet: -20°C till +150° (+80°C Kontinuerligt!)
Dammtorr: 4 timmar (vid +20°C)
Över-
målningsbar: Efter 6 timmar (vid +20°C)

Lagringstid: Minst 2 år i oöppnad förpackning (vid +20°C)

Gränsvärde för denna produkt (kat. A/i): 600 g/l. (2007) / 500 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 599 g/l VOC.

Bruksanvisning: Avlägsna lös färg, smuts och oxid med stålborste och rugga upp ytan med slippapper. Se till att ytan är fri från fett och smuts. Tvätta med rengöringsmedel, skölj av med vatten och låt ytan torka. Rör om färgen försiktigt före användning.

Målning med pensel: Förtunna ej. Applicera ett lagom tjockt lager. Ett andra lager kan behövas för att säkerställa en jämn och perfekt yta. Det andra lagret kan målas efter 6 timmar. Idealisk temperatur för målning är mellan +8°C till +25°C. Målning bör inte ske om temperaturen är under +8°C. Målning vid andra temperaturer kan inverka på produktens egenskaper.

Sprutmålning: Stora ytor bör sprutmålas för bästa resultat. Förtunna med 1 del lacknфта till 3 delar färg (25%) Spruta 2 lager och låt färgen torka ca 1 timme mellan sprutningarna. Sista lagret/skiktet skall vara tillräckligt tjockt för att ge en jämn och blank yta. Skaka spraypistolen före användning och under användning så att färgen inte skiktas sig. Rekommenderat tryck 25 – 35 psi (ca 2 Bar)

Penslar och munstycken rengörs med lacknфта. Förvaras i torrt och väl ventilerat utrymme. Skyddas mot frost och starkt solljus. Färgrester lämnas till miljöstation.

Kulörer/Förpackningar:

Svart, Vit, Silver

Förp. 6 x 750 ml

